

En el pliego de contratación de:

CAMPAÑA AGLOMERADO 2023 AUTOPISTAS AG-55 Y AG-57 (PROVINCIAS DE A CORUÑA Y PONTEVEDRA) MICROAGLOMERADO EN FRÍO

- Se adjunta a continuación nuevo “ANEXO VI Plan de ensayos”

AG-55			
CONCEPTO - UNIDAD DE OBRA - ENSAYO	ENSAYOS DEL PAC CONTRATISTA (Laboratorio de Autocontrol)		
	MUESTREO	UDS.	
CONTROL DE MATERIALES BÁSICOS			
ARIDOS MICROAGLOMERADOS EN FRIO (Art 540 y Art 542 Orden FOM/2523/2014 y Art 544 OC 3/2019)			
Desgaste de los Ángeles UNE EN 1097-2	Marcado CE		
Coefficiente de pulimento acelerado UNE EN 1097-8	Marcado CE		
EMULSION MICROAGLOMERADO EN FRIO (Art 214 Orden FOM/2523/2014)			
Carga de las partículas UNE EN 1430	Marcado CE		
Índice de rotura UNE EN 13075-1			
Contenido en agua UNE EN 1428			
Tamizado UNE EN 1429			
Tiempo de fluencia UNE EN 12846-1			
CONTROL DE EJECUCIÓN			
MICROAGLOMERADO EN FRIO (Art 540 Orden FOM 2523/2014)			
MICROF 5			
Determinación del betún residual sobre árido según UNE-EN 12274-2	4	Día de producción (10.000 m ²)	23
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	4	Fórmula de trabajo	23
Pérdida por abrasión via húmeda UNE EN 12274-5	1	Fórmula de trabajo	1
MICROF 8			
Determinación del betún residual sobre árido según UNE-EN 12274-2	4	Día de producción (10.000 m ²)	24
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	4	Fórmula de trabajo	24
Pérdida por abrasión via húmeda UNE EN 12274-5	1	Fórmula de trabajo	1
ENSAYOS CONTROL PRODUCTO TERMINADO			
MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			
MICROF 8			
Determinación macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica Círculo de Arena UNE EN 13036-1 y del coeficiente de deslizamiento longitudinal PTV, con péndulo UNE EN 13036-4	3	3.500 m ²	52

CONCEPTO - UNIDAD DE OBRA - ENSAYO	ENSAYOS DEL PAC CONTRATISTA (Laboratorio de Autocontrol)		
	MUESTREO	UDS.	
CONTROL DE MATERIALES BÁSICOS			
ARIDOS MICROAGLOMERADOS EN FRIO (Art 540, 542 y 543 Orden FOM/2523/2014)			
Desgaste de los Ángeles UNE EN 1097-2		Marcado CE	
Coefficiente de pulimento acelerado UNE EN 1097-8		Marcado CE	
EMULSION MICROAGLOMERADO EN FRIO (Art 214 Orden FOM/2523/2014)			
Carga de las partículas UNE EN 1430		Marcado CE	
Índice de rotura UNE EN 13075-1			
Contenido en agua UNE EN 1428			
Tamizado UNE EN 1429			
Tiempo de fluencia UNE EN 12846-1			
CONTROL DE EJECUCIÓN			
MICROAGLOMERADO EN FRIO Art 540 Orden FOM 2523/2014			
MICROF 5			
Determinación del betún residual sobre árido según UNE-EN 12274-2	4	Día de producción (10.000 m ²)	3
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	4		3
Pérdida por abrasión via húmeda UNE EN 12274-5	1	Fórmula de trabajo	1
MICROF 8			
Determinación del betún residual sobre árido según UNE-EN 12274-2	4	Día de producción (10.000 m ²)	73
Determinación de la granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2	4		73
Pérdida por abrasión via húmeda UNE EN 12274-5	1	Fórmula de trabajo	1
ENSAYOS CONTROL PRODUCTO TERMINADO			
MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			
MICROF 8			
Determinación macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica Círculo de Arena UNE EN 13036-1 y del coeficiente de deslizamiento longitudinal PTV, con péndulo UNE EN 13036-4	3	3.500 m ²	156